MATERIAL TEXTIL

La cubierta está compuesta por lona con gramajes comprendidos entre los 600g/m^2 y 900g/m^2 con trama interior de poliéster, con inducción de P.V.C. y resistencia mínima al fuego de C – s2, d0 o T2 por composición. Las lonas están sometidas a tratamiento anti-rayos UVA, anti-moho, anti-pútrido y anti-ambiente salino. Así mismo llevan un barniz anti polvo en su cara exterior. El resultado de esta operación es una lona totalmente impermeable, indeformable y muy resistente. Para su montaje, a esta lona se le suelda tent-keder, que se encarrilará por las gargantas de la estructura.

Todas las soldaduras de la lona se efectúan mediante alta-frecuencia.

El tejido cumple la norma **EN 13501-1.**

**En caso de requerir de un tipo específico de lona, puede consultar a nuestro departamento comercial.*

Comparativa entre lona traslúcida, y lona opaca